

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SEGUI IL TUO ISTINTO	Codice	TDS1070_01
		Revisione	01
		Data	23/07/2025

1. DESCRIZIONE

Calce e Pietra. SEGUI IL TUO ISTINTO è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionata per almeno 6 mesi, finemente filtrata e cariche naturali inerti. Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Le polveri di marmo e gli specifici additivi conferiscono al prodotto alta adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione, raggiungendo la finitura rapidamente. Consente la massima traspirabilità ed è un ottimo antimuffa e antibatterico data la sua natura alcalina.

2. IMPIEGO

SEGUI IL TUO ISTINTO è la base di partenza per eseguire tutta una serie di effetti che variano in funzione dell'attrezzo utilizzato e della fantasia dell'applicatore. E' un prodotto per superfici interne.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Il supporto deve essere asciutto e privo di irregolarità e fessurazioni. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere. Prima di applicare il PRIMUS NATURALE, la superficie deve risultare sempre ben coesa. In caso contrario, procedere con un fissativo isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso o rasate con stucco o prodotti analoghi.

Nel caso di applicazione su piastrelle, rasare la superficie con il PRIMUS AGGRAPPANTE.

4. METODO DI APPLICAZIONE

SEGUI IL TUO ISTINTO è pronto all'uso. L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo. Il prodotto si applica in un'unica mano con spatola KIT/I in modo omogeneo con il lato seghettato, a seguire, con l'altro lato del frattone KIT/I lisciare il prodotto appena applicato ed ancora bagnato, a questo punto SEGUI IL TUO ISTINTO è pronto per ricevere l'ultima lavorazione per conferire l'effetto desiderato.

EFFETTO	ATTREZZATURA
PIETRA SPACCATTA – CEMENTO NATURALE	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – RULLO PELLE
PIETRA ZEN	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA BAMBOO	KIT/B – SPATOLA "BAMBOO"
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
ESTASI DI MARMO	KIT/I – SPATOLA ISTINTO e KIT/ESTASI KIT PENNELLI PER MARMO

Per la colorazione ci sono due possibilità:

- 1) COLORAZIONE diretta di SEGUI IL TUO ISTINTO. Prima di versare l'ADDITIVO COLORANTE prescelto è necessario diminuire la viscosità del prodotto, miscelandolo con trapano ed apposita girante MIX. Introdurre quindi l'ADDITIVO COLORANTE nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta. Prima di applicare, lasciare riposare per almeno 12 ore il prodotto colorato. Nel caso delle tinte più intense si consiglia l'aggiunta dell'ADDITIVO ADDENSANTE.
- 2) COLORAZIONE di SEGUI IL TUO ISTINTO bianco base già lavorato e asciutto (24 ore dopo l'applicazione) con la successiva stesura di: GIOIA – WHITE – ORO diluiti con il 30% di acqua o MORBIDO TOCCO, colorati o in tinta base.

In fase di asciugatura, quando il prodotto comincia a presentare delle aree più chiare, compattare e lucidare, aiutandosi spruzzando dell'acqua (senza creare gocciolature) per ammorbidire il prodotto ed ottenere una lisciatura omogenea.

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SEGUI IL TUO ISTINTO	Codice	TDS1070_01
		Revisione	01
		Data	23/07/2025

5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

A seconda del grado di protezione e lucentezza finali che si vogliono ottenere **SEGUI IL TUO ISTINTO** può essere protetto con SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO (vedi relative schede tecniche). La superficie, se trattata con CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO può essere lavata, usando LATTE DETERGENTE (diluito 50 ml in 1 litro di acqua).

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: www.giorgiograesan.it

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Diluizione	Prodotto pronto all'uso
Miscelazione	Miscelare sempre prima dell'uso e lasciare riposare per 12 ore
Colorazione	211 colorazioni a catalogo (prima dell'utilizzo, eliminare eventuali croste e mescolare)
Utensili	Frattazzo in acciaio KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Numero mani	1
Tempo di asciugatura	12 ore a 20°C
Tempo di asciugatura in profondità	48 ore a 20°C
Carbonatazione stabile	28 giorni
Protettivo	SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO
Lavabilità	Se protetto con CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPER VETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 - 7 m ² /litro	SEGUI IL TUO ISTINTO (1 mano)	1,7 - 2,0 kg/m ²
SAVON D'EAU o CERA D'API	60 m ² /litro		
VETRO OPACO, LUCIDO o SATINATO	8 - 10 m ² /litro	IPERVETRO	2 - 10 m ² /litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: COLORAZIONE			
TINTA	24 KG	8 KG	4 KG
I1	3x750 ml	750 ml	375 ml
I2	750 ml	250 ml	2x62 ml
I3	3x62 ml	62 ml	31 ml
I4	62 ml	20 ml	10 ml
I5	20 ml	7 ml	3,5 ml

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SEGUI IL TUO ISTINTO	Codice	TDS1070_01
		Revisione	01
		Data	23/07/2025

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	GRASSELLO di calce stagionata per almeno 6 mesi, finemente filtrato e polveri di marmo e MICA
Peso specifico	1,56 ± 0,03 Kg/litro
pH	12,5
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l	Contenuto massimo VOC prodotto base: 0 g/l Contenuto massimo VOC prodotto colorato: 20 g/l
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Confezioni	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.